

ADHEFIX

IMPERMEABLE

Mezcla adhesiva Impermeable

Para la colocación de pisos y revestimientos cerámicos de media y alta absorción. Uso interior y exterior

DESCRIPCIÓN

ADHEFIX es un adhesivo fabricado en base a cemento, arena y aditivos, para la colocación de pisos y revestimientos cerámicos, calcáreos y graníticos con bases de absorción media o superior de todo tipo, en interior y exterior, sobre soportes tradicionales como morteros y revoques de cemento, cemento-cal con fraguado y secado suficiente.

PREPARACION DEL SOPORTE

Debe estar libre de polvo, plano y seco. Debe presentar una dureza adecuada, no tener partes flojas, grasas, aceites o cualquier sustancia que comprometa su correcta adherencia.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Para facilitar la preparación colocar primero el agua y luego la mezcla adhesiva.

Usar 1 parte de agua por cada 3,5 partes de **ADHEFIX**, mezclando hasta lograr una pasta homogénea y sin grumos.

APLICACIÓN

- Preparada la pasta, aplicarla con llana de paso cuadrado en la superficie elegida como soporte.
- Usar llanas dentadas en función del espesor de la pieza a colocar.
Ejemplo: Cerámico de 8 mm de espesor, utilizar llana dentada de 8 x 8 mm.
- En condiciones extremas (temperatura, sol, viento) o en bases muy absorbentes es recomendable mojar el soporte.
- En colocaciones exteriores untar con adhesivo el reverso de la placa a colocar.
- Controlar que el adhesivo no forme una piel en su superficie y esté fresco.
- En caso de formarse piel sobre el adhesivo es necesario rellenar la pasta con ayuda de una llana.
- Los pisos y revestimientos colocados con **ADHEFIX** no deben ser mojados durante 24 hs luego de su aplicación.
Presionar bien cada revestimiento para lograr una buena adherencia.

RENDIMIENTO

Es de acuerdo con el tipo de llana a utilizar, cerámico a colocar y lugar de aplicación (interior - exterior).

Una forma sencilla de calcularlo es tomando como base el número de llana a usar y dividir este valor por 2.

Ejemplo: Si tomamos una llana N° 8 (8 x 8 mm) el rendimiento de la mezcla será de 4 Kg/m².

LIMPIEZA

La limpieza de los utensilios y el aseo personal pueden realizarse con agua.

Las superficies de los revestimientos pueden limpiarse con un paño húmedo, pudiendo limpiarlas con agua, sólo después de 24 hs y con moderación.

RELLENADO DE JUNTAS

El llenado de juntas debe realizarse luego del suficiente endurecimiento del adhesivo (24-36 horas).

Dimensionar las juntas de dilatación de modo de lograr el correcto funcionamiento del revestimiento colocado.

INDICACIONES IMPORTANTES

No debe utilizarse en los siguientes casos:

- Si la temperatura es inferior a 4°C.
- Sobre paredes de yeso (revocados, ladrillos, paneles de yeso) o enduidos de yeso.
- Sobre madera, aglomerado, fibrocemento o en sustratos con flexiones o vibraciones extremas.
- Sobre superficies metálicas, goma o linóleo (usar adhesivos poliuretánicos).
- En piezas de gran tamaño (superiores a 1600 cm²) y peso importante.
- Sobre hormigón con fraguado inferior a 3 meses.

ALMACENADO

Almacenar cerrada, en un lugar cubierto, seco y ventilado, de ser posible, sobre tarima de madera. No formar pilas de más de 10 bolsas.

ADVERTENCIA

AUNQUE LAS RECOMENDACIONES DESCRIPTAS EN EL PRESENTE ENVASE CORRESPONDEN A NUESTRA MEJOR EXPERIENCIA, ELLAS SON MERAMENTE INDICATIVAS, DEBIENDO LAS MISMAS SER CONSTATADAS MEDIANTE APLICACIONES PRACTICAS POR EL RESPONSABLE IDONEO EN LA UTILIZACION DE ESTE PRODUCTO, QUIEN PREVIO A SU APLICACION, DEBE ASEGURARSE QUE EL MISMO RESULTA APTO PARA TAL FIN. PARA MAYOR INFORMACION, COMUNIQUESE CON NUESTRO DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TECNICA.

PARA LA MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO, UTILIZAR:

- PROTECCION RESPIRATORIA (BARBIJO O MASCARA).
- PROTECCION DERMICA (GUANTES DE PROTECCION IMPERMEABLES).
- PROTECCION OCULAR (ANTEOJOS DE SEGURIDAD).

EN CASO DE INGESTION NO INDUCIR EL VOMITO Y CONSULTAR A UN MEDICO.

CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO TOXICOLOGICO (CIAT) - UBICADO EN EL PISO 7 DEL HOSPITAL DE CLINICAS EN AVENIDA ITALIA Y CENTENARIO, CIUDAD DE MONTEVIDEO, TELEFONO (0598) 2480 4000.


PRESENTACIÓN

ADHEFIX se comercializa en bolsas de 25 kg.

En caso de requerir mayor información sobre características del producto y su desempeño, así como de modalidades de aplicación, comunicarse a Centro de Atención al Cliente.

PELIGRO

- Provoca lesiones oculares graves
- Provoca irritación cutánea
- Puede provocar una reacción cutánea alérgica
- Puede irritar las vías respiratorias



Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar respirar el polvo.

Proteger de la humedad.

El contacto con la piel de cemento húmedo, el hormigón o el mortero fresco puede causar irritación, dermatitis o quemaduras.

Puede provocar daños en elementos hechos de aluminio u otros metales no-nobles.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante al menos 15 minutos. Quitar los lentes de contacto, si lleva y resulta fácil hacerlo. Seguir aclarando.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua. En caso de irritación o erupción cutánea consultar a un médico.

EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

En caso de malestar llamar al CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico : (+598) 2 1722

COMERCIALIZA



Planta Manga | Cno. Boiso Lanza 4851
(0598) 2227-2842 / 44
clientes@emplata.com.uy.
www.emplata.com

PRODUCE

