

# ADHEFIX PORCELLANATO

## Mezcla adhesiva

**Para la colocación de pisos y revestimientos porcellanatos de baja absorción. Uso interior y exterior**

### DESCRIPCIÓN

**ADHEFIX PORCELLANATO** es un adhesivo cementicio premezclado en seco, listo para usar, para la colocación de pisos y revestimientos de baja absorción en interiores o exteriores sobre soportes tradicionales cementicios curados.

Su alta carga de polímeros le otorga atributos específicos para la colocación de piso sobre piso y para revestimiento de fachada.

### PREPARACION DEL SOPORTE

La superficie debe estar libre de polvos, suciedad y grasas o aceites, plana y seca. Debe presentar una dureza adecuada para la adhesión de la pieza.

### PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Se prepara en balde de albañil o mezcladora colocando solamente agua.

Se recomienda usar 1 parte de agua por cada 3,5 partes de polvo y mezclar hasta tener una masa homogénea y sin grumos.

Se debe tener un cuidado especial en la dosificación de agua, que debe ser tal que permita una masa homogénea después del empastado con aspecto plástico. Una insuficiente cantidad de agua daría lugar a una mala hidratación con pérdida de resistencia, mientras que un exceso provocaría que el tiempo de fragüe se alargue.

En preparaciones donde se utilicen mezcladoras o batidoras, se aconseja no excederse de los 4 minutos de mezclado. Esto generaría contenidos de aire en el mortero que provocarían disminución tanto de la adhesión como de la resistencia mecánica.

### APLICACIÓN

La masa se aplica mediante una llana dentada. La cuadrícula de la llana se debe ajustar en función del espesor de la pieza a colocar.

Se recomienda humedecer previamente el sustrato si presenta altas absorciones. Para colocaciones verticales y exteriores o para piezas de más de 60cm x 60cm se recomienda usar la técnica de doble untado (colocando con llana lisa material en la pieza cerámica y material con llana dentada en el sustrato).

Para colocación en fachadas se recomienda el uso de sujetadores mecánicos (perfiles o cuñas) para dar soporte a las piezas si esas excedan un tamaño de 30cm x 30cm.

Si la superficie del adhesivo se empezó a secar antes de la colocación de la pieza o en el balde de albañil, se tiene que volver a mezclar la masa (sin agregar agua) para reactivar los aditivos.

Una vez posicionada la pieza, ajustar con martillo de goma para una perfecta adhesión.

No se puede transitar ni mojar en las 24h posteriores a la colocación.

### RENDIMIENTO

El rendimiento varía según la llana usada.

A modo de indicación el rendimiento usando una:

llana de 8mm es de 4 kg x m<sup>2</sup>

llana de 10mm es de 5kg x m<sup>2</sup>

llana de 12mm es de 6kg x m<sup>2</sup>

### LIMPIEZA

La limpieza de los utensilios y el aseo personal pueden realizarse con agua.

Se recomienda limpiar las piezas poco tiempo después de la colocación especialmente en piezas rugosas o con superficie irregular, con trapo o paño húmedo. No limpiar con abundante agua las piezas recién colocadas.

### RELLENADO DE JUNTAS

El llenado de juntas debe realizarse luego del suficiente endurecimiento del adhesivo (24-36 horas).

Dimensionar las juntas de dilatación de modo de lograr el correcto funcionamiento del revestimiento colocado.

### INDICACIONES IMPORTANTES

No debe utilizarse sobre soportes sujetos a humedad ascendente.

No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 35°C.

No aplicar durante la exposición directa al sol, fuerte viento, lluvia o riesgo de lluvia.

No se recomienda preparar el producto en cantidades mayores a las que puedan ser aplicadas en un tiempo máximo de 20 minutos. Transcurrido ese tiempo, no se debe utilizar el material que haya quedado endurecido. Por este motivo, en caso de que se precise aplicar una mayor cantidad de producto, se deberá preparar una nueva mezcla.

No aplicar sobre superficies flexibles / maderas / metales / placas y enduidos de yeso.

No aplicar sobre superficies sometidas a vibraciones extremas.

No apto para aplicar directamente sobre hormigón si este no tiene el tiempo de curado óptimo de 30 días.

### ALMACENADO

Almacenar cerrada, en un lugar cubierto, seco y ventilado, de ser posible, sobre tarima de madera. No formar pilas de más de 10 bolsas.

### ADVERTENCIA

LAS INDICACIONES EN ESTE ENVASE CON INDICATIVAS Y BASADAS SOBRE NUESTRA EXPERIENCIA. VARIOS FACTORES PUEDEN INFLUIR SOBRE RENDIMIENTOS Y CARACTERÍSTICAS FINALES (CLIMA, POROSIDAD DEL SUSTRATO, TIEMPO DE ESPERA ENTRE LA COLOCACIÓN DEL ADHESIVO Y COLOCACIÓN

DE LA PIEZA, PLANIMETRÍA DEL SUSTRATO ETC.)

LOS RENDIMIENTOS DEBERÁN SER CORROBORADOS MEDIANTE APLICACIONES PRÁCTICAS POR EL RESPONSABLE IDÓNEO EN LA UTILIZACIÓN DE ESTE PRODUCTO, QUIEN DEBE ASEGURARSE QUE EL MATERIAL ESTÁ EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE USO. NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN PARA CUALQUIER INQUIETUD RELACIONADA A LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO.

### PARA LA MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO, UTILIZAR:

- PROTECCION RESPIRATORIA (BARBIJO O MASCARA).
- PROTECCION DERMICA (GUANTES DE PROTECCION IMPERMEABLES).
- PROTECCION OCULAR (ANTEOJOS DE SEGURIDAD).

EN CASO DE INGESTION NO INDUCIR EL VOMITO Y CONSULTAR A UN MEDICO.

CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO TOXICOLOGICO (CIAT) - UBICADO EN EL PISO 7 DEL HOSPITAL DE CLINICAS EN AVENIDA ITALIA Y CENTENARIO, CIUDAD DE MONTEVIDEO, TELEFONO (0598) 2480 4000.

### PRESENTACIÓN

**ADHEFIX PORCELLANATO** se comercializa en bolsas de 25 kg.

En caso de requerir más información sobre características del producto y su desempeño, así como de modalidades de aplicación, comunicarse a Centro de Atención al Cliente.

**PELIGRO**

- Provoca lesiones oculares graves
- Provoca irritación cutánea
- Puede provocar una reacción cutánea alérgica
- Puede irritar las vías respiratorias



Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar respirar el polvo.

Proteger de la humedad.

El contacto con la piel de cemento húmedo, el hormigón o el mortero fresco puede causar irritación, dermatitis o quemaduras.

Puede provocar daños en elementos hechos de aluminio u otros metales no-nobles.

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** aclarar cuidadosamente con agua durante al menos 15 minutos. Quitar los lentes de contacto, si lleva y resulta fácil hacerlo. Seguir aclarando.

**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** lavar con abundante agua. En caso de irritación o erupción cutánea consultar a un médico.

**EN CASO DE INHALACIÓN:** transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

En caso de malestar llamar al CIAT (Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico : (+598) 2 1722

COMERCIALIZA



Planta Manga | Cno. Boiso Lanza 4851  
(0598) 2227-2842 / 44  
clientes@emplata.com.uy.  
www.emplata.com

PRODUCE

